

DE Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d'emploi
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni per l'uso
PT Instruções de uso



Manufacturer:
 Kulzer GmbH
 Leipziger Straße 2
 63450 Hanau (Germany)

Made in Germany

Importado e Distribuído por
 Kulzer South América Ltda.
 CNPJ 48.708.010/0001-02
 Rua Cenno Sibrichti, 27 – cj. 42
 São Paulo – SP – CEP 05036-010
 sac@kulzer-dental.com
 Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton –
 CRO 70.705
 N° ANVISA: vide embalagem

FR Mode d'emploi

Signum ceramis est un composite photopolymérisable, chargé de vitrocéramique, à l'abrasion optimisée et doté d'une résistance mécanique élevée, destiné aux restaurations fixes sans métal.

Indications :
 - Couronnes unitaires sans métal sur dents antérieures et postérieures
 - Facettes, inlays, onlays, couronnes partielles
 - Couronnes provisoires sur dents antérieures et postérieures.
 - Caractérisation / réparation de dents prothétiques

Contre-indications :
 - Recouvrements esthétiques de couronnes télescopiques et parées dentins amovibles
 - Bruxisme (mauvaise friction de grincement des dents)
 - Défaut d'épaisseur de couche minimale. Si l'épaisseur minimale de la couche occlusale ne pouvait être respectée pour des raisons d'espace fonctionnel, l'utilisation de ce matériau est contre-indiquée, étant donné que le risque de casse et d'éclat croît nettement à mesure que l'épaisseur de la couche de revêtement diminue.

Composition
 Ester d'acide (méthacrylique multifonctionnels (27 % en poids), charge de dioxyde de silicium et inorganiques, silanisées (73 % en poids, taille moyenne des particules : 1 µm), photo-initiateurs, stabilisateurs, pigments inorganiques, sans cadmium.

Consignes de mise en œuvre :
 Une préparation à épaulement ou à congé arrondi de 0,5 mm est indispensable à la couronne en Signum ceramis sans métal. Les contre-dépouilles et les zones minces au niveau du moignon ou plateau doivent être suffisamment contre-épaulez et dégarnir le bord de la préparation. Isoler le trou de l'onde à l'aide de Signum insulating pen 1+2. Couronne : l'épaisseur minimale de la couche occlusale ne doit pas être inférieure à 1,2 mm.

Inlay : la largeur de l'inlay ne doit pas être inférieure à 2 mm, l'épaisseur minimale de la couche occlusale étant de 1,2 mm.

Facettes : épaisseur minimale de la couche de 0,5 mm (zone cervicale), de 0,7 à 1 mm (zone centrale vestibulaire), de 1,5 mm (zone incisale)

Stratification des masses
 Appliquer les masses Signum ceramis selon le « schéma de stratification Coller-Dentine-Email-Effect ». Sculpter la forme anatomique à l'aide d'un instrument à modeler ou au pinceau (voir les instructions de mise en œuvre du Signum ceramis).

Polymerisation

Appareil	Fabricant	Signum metal bond II	Signum opaque F	Signum ceramis	Polymerisation finale
HiLite power, Heraflash	Kulzer	90 s	90 s	90 s	180 s
Solidilite EX, V	Shofu	5 min	5 min	7 min	9 min
Labolight LV-III	GC	5 min	5 min	5 min	15 min

PT Instruções de uso

Signum ceramis é uma resina composta com vitrocéramica, fotopolimerizável, com ótima resistência à abrasão e elevada resistência mecânica, para restaurações fixas sem metal.

Indicações:
 - Coronas unitárias anteriores e posteriores sem metal
 - Facetas, inlays, onlays, coroas parciais
 - Coroas provisórias anteriores e posteriores
 - Caracterização / reparo de elementos dentais de próteses

Contraindicações:
 - Revestimento de coroas telescópicas ou uso em próteses removíveis
 - Bruxismo
 - Espessura insuficiente da camada.

Caso não seja possível respeitar a espessura mínima requerida para a camada oclusal por falta de espaço, ou uso desse material é contraindicado, visto que o risco de fraturas e lascamentos aumenta consideravelmente com a redução da espessura do revestimento.

Composição
 Esteros polifuncionais de ácido (met)acrílico (27% p/p), óxido de silício e rellenos inorgânicos silanizados (73% p/p; tamanho médio de partículas: 1 µm), foto-iniciadores, estabilizadores, pigmentos inorgânicos, não contém cromo.

Instruções de preparação:
 Para coroas sem metal confeccionadas em Signum ceramis, é necessário um prego em chumbo ou degrau com pelo menos 0,5 mm. As massas retentivas ou finas no troquel de gesso devem ser suficientemente aliviadas com cera. Não recobrir o limite do prego. Isolar o troquel com Signum insulating pen 1+2.

Coroa: A espessura mínima oclusal não deve ser inferior a 1,2 mm.

Inlay: A largura do inlay não deve ser inferior a 2 mm;

espessura mínima oclusal: 1,2 mm

Facetas: Espessura mínima: 0,5 mm (cervical), 0,7-1 mm (centro-vestibular), 1,3-1,5 mm (incisal)

Estratificação das cores
 Os componentes Signum ceramis devem ser aplicados de acordo com a “técnica de estratificação cervical-dentina-incisal”. A forma anatómica é modelada com um instrumento ou um pincel (ver as instruções de preparação para Signum ceramis).

Polymerização

Equipamento	Fabricante	Signum metal bond II	Signum opaque F	Signum ceramis	Polymerização final
HiLite power, Heraflash	Kulzer	90 s	90 s	90 s	180 s
Solidilite EX, V	Shofu	5 min	5 min	7 min	9 min
Labolight LV-III	GC	5 min	5 min	5 min	15 min

DE Gebrauchsanweisung

Signum ceramis ist ein abrasionsoptimiertes, lichthärtendes Glaskeramik Komposit mit hoher mechanischer Festigkeit für metallfreie, feststellende Restaurationen.

Indikation:
 - Metallfreie Front- und Seitenzahn Einzelkronen
 - Veneers, Inlays, Onlays, Teilkronen
 - Provisorische Front- und Seitenzahnkronen
 - Charakterisierung / Reparatur von Prothesenzähnen

Kontraindikation:
 - Verblendung von Teleskopkronen bzw. herausnehmbarer Zahnersatz
 - Bruxismus
 - Unterschreiten der Mindestschichtstärke.

Sollte die okklusale Mindestschichtstärke aus funktionellen Platzgründen nicht eingehalten werden können, ist die Anwendung mit diesem Werkstoff kontraindiziert, da mit sinkender Verbundschichtstärke das Bruch- und Abplatzungsrisiko deutlich ansteigt.

Zusammensetzung

Mehrfonktionelle (Meth)acrylsäureester (27 Gew.%), Siliciumdioxid und anorganische Füllstoffe, silanisiert (73 Gew.% mittlere Teilchengröße 1 µm), Fotoinitiatoren, Stabilisatoren, anorganische Pigmente, Cadmiumfrei.

Hinweise zur Verarbeitung:
 Für die metallfreie Signum ceramis-Krone ist eine Hohlehr- oder Stufenpräparation von 0,5 mm erforderlich. Unterschnitte und dünne Bereiche am Gipstumpf müssen ausreichend mit Wachs abgeblökt werden. Präparationsgrenze freilassen. Isolieren des Stumpfes mit Signum insulating pen 1+2. Krone: Die okklusale Mindeststärke sollte 1,2 mm nicht unterschreiten. Inlay: Die Inlays-Breite sollte 2 mm nicht unterschreiten, okklusale Mindestschichtstärke: 1,2 mm. Veneers: Mindestschichtstärke 0,5 mm (venikal), 0,7-1 mm (zentral-vestibular), 1,3-1,5 mm (incisal).

Fabricschichtung

Nach dem „Hals-Dentine-Schneide-Effekt Schichtschema“ werden die Signum ceramis-Komponenten aufgetragen. Mit dem Instrument oder Pinsel wird die anatomische Form gestaltet (siehe Signum ceramis Verarbeitungsanleitung).

Formkorrekturen:

Formkorrekturen können jederzeit an polymerisierten Signum ceramis Restaurationen vorgenommen werden. Dazu wird die Oberfläche mit einem groben Diamantschliff (z.B. Diaface) großflächig angeraut. Die Oberfläche mit einem sauberen Pinsel reinigen und Signum liquid mit einem Pinsel dünn und großflächig auftragen, 30 s einwirken lassen, nicht polymerisieren. Gewünschte Signum-Komponenten wie gewohnt auftragen.

Farbschichtung

Nach dem „Hals-Dentine-Schneide-Effekt Schichtschema“ werden die Signum ceramis-Komponenten aufgetragen.

Mit dem Instrument oder Pinsel wird die anatomische Form gestaltet (siehe Signum ceramis Verarbeitungsanleitung).

Polymerisation

Gerät	Hersteller	Signum metal bond II	Signum opaque F	Signum ceramis	Endpolymerisation
HiLite power, Heraflash	Kulzer	90 s	90 s	90 s	180 s
Solidilite EX, V	Shofu	5 min	5 min	7 min	9 min
Labolight LV-III	GC	5 min	5 min	5 min	15 min

GB Instructions for use

Signum ceramis is an abrasion-optimised, light-curing glass-ceramic composite with high mechanical strength for metal-free, fixed restorations.

Indications:
 - Metal-free single crowns for anterior and lateral teeth
 - Veneers, inlays, onlays, partial crowns
 - Temporary anterior and lateral crowns
 - Characterization/Repair of prosthetic teeth

Contraindications:

- Bonding of telescopic crowns and removable dentures
 - Bruxism
 - Failure to meet the minimum layer thickness.
 The use of this material is contraindicated if the occlusal minimum layer thickness cannot be adhered to for reasons of space because this significantly increases the risk of fracture and spalling.

Composition:

Multi-functional (meth)acrylic acid esters (27 wt %), silicon dioxide and inorganic fillers, silanized (73 wt % average particle size 1 µm), photo-initiators, stabilizers, inorganic pigments, cadmium-free.

Processing instructions:
 A chamfer or shoulder preparation of 0.5 mm is required for the metal-free Signum ceramis crown. Undercuts and thin areas on the stone die must be adequately blocked out with wax. Leave the preparation margin free. Insulate the die using Signum insulating pen 1+2.
 Crown: The occlusal minimum layer thickness should not fall below 1.2 mm.
 Inlay: The inlays width should not fall below 2 mm, occlusal minimum layer thickness: 1.2 mm.
 Veneers: Minimum layer thickness 0.5 mm (cervical), 0.7-1 mm (central-vestibular), 1.3-1.5 mm (incisal).

Colour layering:

The Signum ceramis components are applied according to the "neck-dentine-incisal edge effect layering diagram".

The anatomical shape is created using the instrument or brush (see Signum ceramis processing instructions).

Shape corrections:

Shape corrections can be carried out at any time on polymerised Signum ceramis restorations. To do this, roughen the whole surface of the tooth using a coarse diamond file (e.g. Diaface). Clean the surface with a clean brush and apply Signum liquid thinly to the whole surface using a brush, allow 30 seconds for a reaction, do not lightcure. Apply desired Signum components as usual.

Polymérisation

Unit	Manufacturer	Signum metal bond II	Signum opaque F	Signum ceramis	Final polymerisation
HiLite power, Heraflash	Kulzer	90 seconds	90 seconds	90 seconds	180 s
Solidilite EX, V	Shofu	5 min	5 min	7 min	9 min
Labolight LV-III	GC	5 min	5 min	5 min	15 min

ES Instrucciones de uso

Signum ceramis es un composite con una alta resistencia mecánica, y un excelente comportamiento a la abrasión. Fotopolimerizable y restauraciones fijas sin metal.

Indicaciones:
 - Coronas individuales sin metal para anteriores y premolares
 - Carillas, inlays, onlays, coronas parciales
 - Coronas provisionales para incisivos y premolares.
 - Caracterización / Reparación de dientes protésicos

Consignes de conservation:

No stocker à plus de 25°C (77°F) dans l'emballage d'origine. Cette règle s'applique également à des emballages déjà ouverts et refermés. Il est déconseillé d'utiliser le composite Signum ceramis après la date de péremption. Retirer immédiatement les seringues et les flacons après le préliminaire de séchage. Éviter toute exposition directe aux rayons du soleil. Conserver hors de portée des enfants.

Précautions d'emploi et consignes de sécurité
 Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avec un détergent doux. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un dentiste. EN CAS DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente a agua.

Composición:

Ester de ácido (met)acrílico multifuncional (27% peso), óxido de silicio y rellenos inorgánicos, silanizados (73% peso, tamaño medio de partículas 1 µm), fotoiniciadores, estabilizadores, pigmentos inorgánicos, no contiene cromo.

Indicaciones de procesamiento:

Elaborar un modelo de m